

Cliente: PEQUIVEN

Fecha: Julio 07 de 2.016.

Pedido No.: 4500099823

Arena de Sílice Blanco

Análisis Granulométrico

Malla US Standard	% Retenido
20	00,15
25	12,70
30	48,70
35	36,25
40	02,20
Plato	00,00

Análisis Químico

Composición Química	Resultado % p/p
SiO ₂	96,98
Al ₂ O ₃	0,120
Fe ₂ O ₃	0,030
TiO ₂	0,100
Cr	0,0004
Mg	0,0002
CaO	0,0002
Na	0,033
K	0,010
Cl	0,060
Calcinación	0,170
% Humedad	0,00

Coeficiente de Uniformidad

Coeficiente de Uniformidad: 1.5	Usos: Fracturación- Empaques de Pozos de Agua y Pozos Petroleros, SandBlasting, Lechos Filtrantes.
Peso Específico real: 2,66 gr/ml	
Densidad Aparente: 1500 Kg/m ³	Procedencia de la Materia Prima: Producto 100% Nacional. País de origen Venezuela.
Solubilidad en HCL al 40% en 24 horas Resistencia Química: ≤ 0,5	
Dureza: Mayor a 2000 libras de presión	Pureza del Material: Nuestro materiales son 99% puros, libre de barro, esquistos e impureza. Este porcentaje se garantiza a través del proceso de lavado, secado y tamizado.
Densidad Relativa: 2.4-2.7	
Dureza en Escala de MOSH: 7,2	

"Esta muestra es una fracción puntual de un lote producido en conformidad con la especificación del producto. Variaciones deben ocurrir dentro de los límites establecidos en nuestra especificación. Siendo esta la base de las condiciones contractuales de venta"

